



# BARVA FALU RÖDFÄRG KNUT & FODER

(text na obalu)

## **Oblast použití:**

Falu Rödfärg Knut & Foder dodá vašemu dřevu krásně matný povrch, je primárně určen na zatěžovanější části fasády jako jsou rohy, podhledy, okna apod.

Falu Rödfärg Knut & Foder je vodou ředitelná disperzní barva na bázi lněného oleje. Není určená na podlahy, lavičky apod. (tj. povrchy, které jsou vystaveny přímému mechanickému otěru).

## **Přípravné práce:**

Podklad musí být čistý a suchý. Nové neošetřené dřevo kartáčem očistěte od nečistot a prachu. Dříve natřené povrchy zbavte uvolněné barvy a šedého dřeva (použijte ocelový kartáč nebo špachtli).

Řasy nebo plísně ošetřete přípravkem na hubení řas a plísní (dle návodu výrobce přípravku). Je důležité, aby řasy a plísně byly před natíráním spolehlivě zlikvidovány. Zkontrolujte, že je dřevo suché. Používejte ochranu úst a rukavice. Uvolněný starý nátěr okartáčujte pomocí kartáče (nabídka na [www.falu.cz](http://www.falu.cz)). Před nátěrem se ujistěte, že je odstraněn prach ze starého nátěru.

## **Malování:**

Při nátěru fasády: Zakryjte okna, kamenné a zděné části domu a balkóny. Pokud hrozí déšť bezprostředně po natírání, ponechte zakryté několik dní.

Barvu **dobře promíchejte** novými, čistými nástroji. Pokud se Vám zdá barva příliš hustá, můžete ji naředit trochou vody na požadovanou konzistenci.

**Při natírání nového dřeva** se Falu Rödfärg natírá ve dvou tenkých vrstvách s odstupem minimálně 48 hodin. Při prvním nátěru se barva ředí 10 % vodou, při druhém nátěru se natírá neředěnou barvou.

**Při přetírání povrchů dřívě natřených Falu Rödfärg** natírejte pouze jednou vrstvou. Na silně exponovaných místech (např. jižní strana) můžete dle potřeby natřít také ve dvou vrstvách.

Barvu nanášejte v **tenkých vrstvách** kvalitním štětcem (nabídka Falu Rödfärg na [www.falu.cz](http://www.falu.cz)), silná vrstva by mohla mít za následek odlupování. Pokud máte různé šarže barvy, vyměňte kbelík u přirozeného předělu (např. roh domu), abyste se vyhnuli viditelným rozdílům v odstínu. Falu Rödfärg je povrchově suchý přibližně po 12 hodinách a po 48 hodinách může být nanesen druhý nátěr.

## **Další informace:**

Nenanášejte nový nátěr příliš často, mezi nátěry nechte odstup cca 8-10 let.

Máte-li dotazy k produktu, kontaktujte svého prodejce nebo si přečtete více na [www.falu.cz](http://www.falu.cz).

<b>Báze:</b>	Iněný olej
<b>Ředění:</b>	voda
<b>Vydatnost:</b>	cca 6-7 m <sup>2</sup> na litr
<b>Nástroje:</b>	štětec
<b>Nanášejte barvu při teplotách:</b>	+10°C až +25°C
<b>Doba schnutí při +23°C a 50 % vlhkosti vzduchu</b>	Suchý na dotek po 12 hodinách za 48 hodin
<b>Druhý nátěr:</b>	
<b>Čištění náradí:</b>	pomocí vody, můžete použít běžný mycí prostředek (před čištěním vodou, ale odstraňte co nejvíce barvy)
<b>Lesk:</b>	matné
<b>Skladování:</b>	v chladu, v dobře uzavřených obalech, neskladujte v mrazu
VOC	Mezní hodnota (Kat A/d): 130 g/l (2010) Produkt VOC: <130 g/l

***Nejsnazší je aplikace pomocí originálních štětců Falu Röd-färg.***

### **Prevence**

Varování! Rozstříkem mohou vznikat nebezpečné vdechnutelné kapky.

Nevdechujte prach / mlhu / sprej.

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte úniku do životního prostředí.

Nevystavujte mrazu.

Obsah/nádobu recyklujte/likvidujte na určených místech.

### **Doplňkové informace o nebezpečnosti**

Obsahuje Jod-2-propynyl-butylkarbamat, 2-oktyl-2H-iso-tiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Přečtěte si speciální pokyny / bezpečnostní listy.

Více informací je k dispozici na [www.falu.cz](http://www.falu.cz).

### **Dovozce:**

Martin Štěbra

Průběžná 52

Dobrovíz

252 61

